

Interieur

# Paneel

## Engadin



05/2023 | SL DE 10

**Schotten  
& Hansen**

Wandler des Kostbaren.

# Engadin

## Produktbeschreibung

- 'Engadin' ist für die Weiterverarbeitung zu Interieurelementen vorgesehen und kann von Innenausbauern und Schreibern verarbeitet werden.
- Jedes Engadin Paneel wird aus einem einzelnen Sägefurnierblatt gefertigt. Weiterverarbeiter ermöglicht dies eine individuelle Gestaltung mit Massivholzcharakter. Die einzelnen Paneele sind mit einer Wechselfalz-Verbindung montagefertig.
- Anders als Davos ermöglicht das Sägefurnier des Engadin eine starke mechanische Beanspruchung, die sich besonders für die Weiterverarbeitung zu Tischplatten eignet.
- Neben Eiche in einer unserer Farbattungen Terra & Mineral ist Engadin auch in anderen Holzarten oder kundenindividuellen Farben erhältlich.
- Da unsere oberflächenfertigen Interieurprodukte weiterverarbeitet werden, ist nach der Montage eine Einpflege bzw. letzter Touch-Up durch einen geschulten Anwender zu empfehlen.
- Die Anwendung von oberflächenfertigen Furnieren setzt einen besonderen Umgang mit dem Material voraus. Das nötige Fachwissen dafür kann von Schotten & Hansen vermittelt werden.

## Produktinformation









|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Anwendungsbereich</b>      | Paneel für die Weiterverarbeitung zu Interieurelementen, z. B. Tischplatten, Wand- und Deckenabwicklungen  |
| <b>Beschreibung</b>           | Eiche Paneel mit Schotten & Hansen Oberfläche<br>Andere Holzarten auf Anfrage möglich  |
| <b>Länge<sup>1</sup></b>      | 2950 mm<br>Kurzlängen können anteilig mitgeliefert werden  |
| <b>Breite<sup>1</sup></b>     | Bereich von 160 mm - 220 mm (fallende Breiten)   |
| <b>Stärke</b>                 | 9,3 mm (± 0,1 mm)<br>Andere Stärken auf Anfrage  |
| <b>Aufbau</b>                 | 2,8 mm ± 0,1 mm Sägefurnier Deckschicht bei Bearbeitung 3<br>2,5 mm ± 0,1 mm Sägefurnier Deckschicht bei Bearbeitung 1 und 2<br>Mehrschichtiger Aufbau: Auf Sperrholz WBP verklebt (Wetter- und kochfeste Verleimung)  |
| <b>Profilbearbeitung</b>      | Wechselfalz längsseitig Mikrofase ca. 0,3 mm, 30°  |
| <b>Oberfläche</b>             | Diffusionsoffene Schotten & Hansen Oberfläche<br>Oberflächenbehandlung mit natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen<br>Stark säurehaltige und alkalische Mittel vermeiden  |
| <b>Reinigung &amp; Pflege</b> | Schotten & Hansen Pflege- und Reinigungsprodukte werden empfohlen<br>Weitere Informationen erhalten Sie in der Reinigungs- und Pflegeanweisung oder kontaktieren Sie unsere Serviceabteilung unter: <a href="mailto:service@schotten-hansen.com">service@schotten-hansen.com</a> |
| <b>Recycling</b>              | Schotten & Hansen Holzprodukte sind gemäß der Altholz Verordnung Kategorie A2 stofflich wiederverwertbar und können somit für die Herstellung von Holzwerkstoffen weiterverwendet werden.  |

<sup>1</sup> Maße können produktionsbedingt geringfügig abweichen

Die Angaben im Datenblatt und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift beruhen auf unseren eigenen praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen. Sie sind daher unverbindlich und stellen keine Zusicherung irgendwelcher Eigenschaften dar. Alle Maße können sich produktionsbedingt verändern. Aufgrund der Vielfalt der Werkstoffe und unterschiedlicher Verarbeitungsbedingungen sind vor Verarbeitungsbeginn unbedingt durch in Umfang und Methodik geeignete Prüfungen zu klären, ob das Produkt für die beabsichtigten Verwendungszwecke geeignet ist.

# Engadin

## Terra & Mineral

|     | Terra   | Mineral   |
|-----|---|---|
| I   |  |  |
| II  |  |  |
| III |  |  |
| IV  |  |  |
| V   |  |  |

kundenindividuelle Farben auf Anfrage.

## Sortierung

|           |  |
|-----------|--|
| 1. Fein   | Gleichmäßige, ruhige Holzstruktur mit kleinen Ästen und dezenten Rissen, von Hand ausge bessert. |
| 2. Mittel | Gleichmäßige, ruhige Holzstruktur mit Ästen, Schwund- und Windrissen, von Hand ausge bessert.    |

Andere Sortierungen auf Anfrage

## Bearbeitung

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Strukturiert    | Akzentuierung der für das Holz typischen Maserung durch Ausbürsten der Frühholzanteile                       |
| 2. Handgehobelt    | Individuell gewellte Struktur mit kleinen Graten und Mulden durch einen von Hand geführten Hobel             |
| 3. Naturgetrocknet | Ein eigens entwickeltes Verfahren lässt die deutlich fühlbare Struktur natürlich gealterten Holzes entstehen |

## Aufbau



Farbabweichungen gegenüber Ausstellungsstücken bzw. Mustern bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der Materialien liegen und handelsüblich sind.

Die Angaben im Datenblatt und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift beruhen auf unseren eigenen praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen. Sie sind daher unverbindlich und stellen keine Zusicherung irgendwelcher Eigenschaften dar. Alle Maße können sich produktionsbedingt verändern. Aufgrund der Vielfalt der Werkstoffe und unterschiedlicher Verarbeitungsbedingungen sind vor Verarbeitungsbeginn unbedingt durch in Umfang und Methodik geeignete Prüfungen zu klären, ob das Produkt für die beabsichtigten Verwendungszwecke geeignet ist.

**Schotten  
& Hansen**

Schotten & Hansen GmbH, August-Moralt-Straße 1, 86971 Peiting,  
T +49 8861 90804-0, kontakt@schotten-hansen.com, www.schotten-hansen.com